

BARIERA ÎMPOTRIVA PENETRĂRII APEI

DESCRIERE

PENESIL SILOX™ este un produs hidrofugant transparent, profund penetrant, care nu colorează, nu îngălbeneste și nu produce peliculă. PENESIL SILOX™ este un hidrofug, monocomponent de înaltă calitate și de lungă durată, cu rezistență excelentă la UV. Ușor de curățat și cu setare prin reacție cu umiditatea solului și a aerului.

RECOMANDAT PENTRU

- Marmură
- Cărămizi decorative
- Placi ceramice absorbante
- Piatra de var / piatra calcaroasă
- Suprafețe din beton
- Cărămizi decorative
- Tencuieli și șape poroase
- Placi din beton
- Piatră naturală
- Beton armat cu fibre

AVANTAJE

- Aplicare simplă (cu rolă sau pompa)
- Oferă un efect hidrofob constant la suprafață, fără a schimba culoarea sau aspectul suprafeței
- Permite suprafeței să respire
- Anti-îngălbenire
- Nu se exfoliază. Își păstrează proprietățile mecanice la o temperatură de la -30 °C la 90 °C
- Rezistent la îngheț
- Asigură un efect de lungă durată
- Protejează suprafața de pătrunderea apei, a prafului, a ploii acide și a migrației de ioni de cloruri în apă.
Reduce contaminarea igrasiei.
- Rezistent la bacterii și ciuperci
- Reduce eflorescența.

CARACTERISTICI TEHNICE

Caracteristici	Rezultat test	Metoda testare
Compoziție	Siloxane/Silane, pe baza de solvent	
Culoare	Clar	
Rezistența la presiunea apei	Fără scurgeri	DIN 1928, Test A
Temperatura de aplicare	5°C până la 35°C	20°C 50% RH
Timp de reaplicare	30 minute până la o oră	
Timp final de uscare	7 zile	

☒ Toate datele sunt valori medii obținute în condiții de laborator. Utilizare necorespunzătoare, temperatura, umiditatea și absorbția substratului pot influența valorile de mai sus.

INSTRUCȚIUNILE DE UTILIZARE

Pregătirea suprafeței: Suprafața trebuie să fie curată, uscată, necontaminată, fără impurități care pot afecta aderența agentului de etanșare. Conținutul maxim de umiditate nu trebuie să depășească 5%.

Murdăria, grăsimile, uleiurile, substanțele și praful trebuie îndepărtate prin slefuire mecanică. Bucățile desprinse de pe suprafață și praful trebuie să fie complet îndepărtate. Se recomandă aplicarea pe o zonă de testare înainte de aplicare. **NOTĂ:** Pregătirea atentă a suprafeței este esențială pentru o finisare și o durabilitate optimă. Nu spălați suprafața cu apă.

Aplicare: Aplicați PENESIL SILOX™ utilizând o rolă sau prin pulverizare folosind o pompa. Aplică un strat de acoperire pentru a asigura pătrunderea în profunzime și saturația completă, pentru respingerea eficientă a apei. Saturați complet toate îmbinările mortarului.

Aplicați cel de-al doilea strat după 30 de minute până la 1 oră, timp în care primul strat este încă umed. Pentru suprafețele cu contact frecvent cu apa și în special pe suprafețele podelelor, vă recomandăm aplicarea a trei straturi de PENESIL SILOX™.

NOTĂ: Se amestecă bine înainte de utilizare.

Acoperire: 200 - 250 gr / m² pe strat. Aplicat în două sau trei straturi.

CONSIDERATII SPECIALE

Respectarea cu strictețe a marjelor de timp este esențială pentru obținerea rezultatelor optime. Înainte de aplicarea totală, aplicați produsul pe o zonă de testare, pentru a observa orice deteriorare sau decolorare.

Pentru cele mai bune rezultate, temperatura, în timpul aplicării și setării trebuie să fie cuprinsă între 5 ° C și 35 ° C. Temperaturile scăzute întârzie setarea, în timp ce temperaturile crescute o accelerează. Umiditatea ridicată poate afecta finisajul final.

Contactați PENETRON ROMANIA pentru mai multe informații, cu privire la proiectul dvs.

AMBALARE

PENESIL SILOX™ este disponibil în recipiente de 15 kg, 4 kg și 1 kg.

DEPOZITARE / DEPOZITARE

PENESIL SILOX™ are o durată de valabilitate de maximum 9 luni la o temperatură cuprinsă între 5 °C - 35°C.

A se depozita în loc uscat ferit de lumina directă a soarelui.

INFORMAȚII DE SIGURANȚĂ

Inflamabil. Dacă intrați în contact cu pielea și ochii, spălați zonele cu multă apă și solicitați sfatul medicului. Folosiți echipamentul de protecție (mănuși de protecție, mască și ochelari de protecție).

A NU SE LĂSA LA ÎNDEMÂNA COPIILOR.

BEST IMPORT PRODUCTS PENETRON garantează faptul produsele fabricate nu vor avea defecte și se vor conforma standardelor și vor conține toate componentele în proporție adecvată. În cazul în care oricare dintre produse este deficient, responsabilitatea BEST IMPORT PRODUCTS PENETRON se va limita la înlocuirea materialului ce se dovedește a fi defect. BEST IMPORT PRODUCTS PENETRON nu va fi responsabilă în nici un caz de defectele întâmplătoare sau indirecte.

BEST IMPORT PRODUCTS PENETRON NU OFERĂ NICI O GARANȚIE ÎN CEEA CE PRIVEȘTE COMERCIALIZAREA SAU UTILITATEA ÎNTR-UN ANUMIT SCOP IAR PREZENTA GARANȚIE ÎNLOCUIEȘTE ORICE ALTE GARANȚII EXPRIMATE SAU IMPLICITE. Utilizatorul trebuie să constate dacă produsul este potrivit necesităților proprii și să își asume toate riscurile și responsabilitatea aferentă.

Utilizatorii trebuie să țină cont întotdeauna de cea mai recentă versiune a fișelor tehnice ale produsului, însă acestea poate să difere în comparație cu cele ale PENETRON INTERNATIONAL LTD sau respectiv

Companiile PENETRON din întreaga lume. Aceste modificări se datorează formatării textului prin diferite proceduri sau denumiri diferite ale produselor și vizează informarea optimă a consumatorilor

BEST IMPORT PRODUCTS PENETRON

Adresa : Complex Duplex 2

Str. Fundatura Harmanului, Brasov

Departament Tehnic

Tel: 0368 734 003

tehnic@penetron.ro

www.penetron.ro