

PRIMER PE BAZĂ DE POLIURETAN PENTRU SUPRAFETE NEPOROASE

DESCRIERE

U-PRIMER 130 este un grund monocomponent, cu penetrare adâncă, pe bază de poliuretan, pentru suprafețe neporoase. Se setează prin umiditatea aerului. Îmbunătățește aderența etanșanților/adezivilor U-SEAL și SiMP® SEAL pe suprafețele neporoase, oțel inoxidabil, aluminiu, cupru, alamă, suprafețe vopsite etc. Grundul pătrunde în material și elimină praful rezidual. U-PRIMER 130 nu este potrivit pentru aplicarea pe următoarele materiale: beton, șape de ciment, lemn etc. Asigură protecția completă a adezivului, prin crearea unei bariere împotriva razelor UV nocive, care pot duce la degradarea adezivului. Este, de asemenea, un îmbunătățitor al aderenței. Trebuie utilizat împreună cu U-CLEANER ACTIVATOR.

RECOMANDAT PENTRU

U-Primer 130 oferă o aderență îmbunătățită tuturor materialelor neporoase utilizate în asamblarea industrială, cum ar fi:

- ▶ Suprafețe vopsite
- ▶ FRP
- ▶ Plastic
- ▶ Sticla
- ▶ Aluminiu și unele metale
- ▶ Tigla ceramica sau de cariera

NU ESTE POTRIVIT CA SI ACOPERIRE UV PENTRU STICLA TRANSPARENTĂ.

CARACTERISTICI TEHNICE

Caracteristici	Rezultate test
<i>Tip</i>	Lichid
<i>Natura chimica</i>	Poliizocianat
<i>Culoare</i>	Negru
<i>Mecanism de setare</i>	Setare la umiditatea aerului
<i>Densitate specifica</i>	0,95 g/cm ³ (59,31 lbs/ft ³)
<i>Timp de evaporare</i> [La 23 °C (73,4 °F) și RH 50%]	approx. 3 min
<i>Aplicare</i>	Aplicator de pâslă sau burete abraziv
<i>Timpul de activare</i>	Max. 24 h
<i>Temperatura de aplicare</i>	10 °C până la 35 °C (50 °F până la 95 °F)

Notă: Toate datele sunt valori medii obținute în condiții de laborator. Utilizarea nepractică, temperatura, umiditatea și absorbția substratului pot influența valorile date de mai sus.

INSTRUCIUNI DE UTILIZARE

Pregătirea suprafeței: Suprafețele de tratat trebuie să fie perfect curate, uscate, fără praf și grăsimi. U-Primer 130 se poate aplica numai după ce a fost finalizată curățarea zonei de lipire cu ACTIVATOR 400 NP.

Aplicare: Agitați bine sticla înainte de aplicare (timp de cel puțin 1 min.) până se aude zgomotul bilelor metalice conținute în sticla. Închideți imediat după utilizare deoarece produsul se evaporă foarte repede. Asigurați-vă că grundul este uscat fără aderență înainte de a continua. Dacă grundul a fost aplicat de o perioadă mai mare de 24 de ore este necesară reaplicarea grundului.

Acoperire U-Primer 130 are un consum de aproximativ 150 g/m².

PRIMER PE BAZĂ DE POLURETAN PENTRU SUPRAFETE NEPOROASE

CONSIDERATII SPECIALE

Odată deschise, ambalajele trebuie utilizate într-un timp relativ scurt.

Asigurați o expunere adecvată la aer, deoarece sistemul se întărește cu umiditatea aerului.

Contactați PENETRON ROMANIA pentru mai multe informații, referitor la proiectul dumneavoastră.

AMBALARE

U-PRIMER 130 poate fi achiziționat în tuburi de aluminiu cu burete de 10 ml (0,61 in3) (576 bucăți /cutie), în sticle de aluminiu de 30 ml (1,83 in3) (25 sticle / cutie), 250 ml (15,26 in3) (12 sticle / cutie) și 1000 ml (61,02 in3) (8 sticle /cutie).

DEPOZITARE / TERMEN DE VALABILITATE

U-Primer 130 poate fi păstrat timp de 12 luni în ambalajul original (recipient nednedeschis) la 10°C - 25°C (50 oF -77 oF) într-un loc răcoros și uscat. Temperatura de depozitare nu trebuie să depășească 25°C (77 oF) pentru perioade lungi de timp. A se păstra departe de zonele umede, lumina directă a soarelui și sursele de căldură.

SANATATE SI SIGURANTA

Purtați protecție adecvată pentru ochi, piele și respirație atunci când folosind acest produs. În caz de contact cu ochii, clătiți imediat cu multă apă și solicitați sfatul medicului.

Pentru mai multe informații, consultați Fișa cu date de securitate privind utilizarea în siguranță a produselor PENETRON®.

Fiecare fișă cu date de securitate conține sănătate și siguranță informații pentru protecția angajaților dumneavoastră și a clienților dumneavoastră
A NU SE LĂSA LA ÎNDEMÂNA COPIILOR.

GARANTIE

BEST IMPORT PRODUCTS PENETRON garantează faptul produsele fabricate nu vor avea defecte și se vor conforma standardelor și vor conține toate componentele în proporție adecvată. În cazul în care oricare dintre produse este defect, responsabilitatea. BEST IMPORT PRODUCTS PENETRON se va limita la înlocuirea materialului. BEST IMPORT PRODUCTS PENETRON nu va fi responsabilă în niciun caz de defectele întâmplătoare sau indirecte. BEST IMPORT PRODUCTS PENETRON NU OFERĂ NICI O GARANȚIE ÎN CEEA CE PRIVEȘTE COMERCIALIZAREA SAU UTILITATEA ÎNTR-UN ANUMIT SCOP IAR PREZENTA GARANȚIE ÎNLOCUIEȘTE ORICE ALTE GARANȚII EXPRIMATE SAU IMPLICITE. Utilizatorul trebuie să constate dacă produsul este potrivit necesităților proprii și să își asume toate riscurile și responsabilitatea aferentă. Utilizatorii trebuie să țină cont întotdeauna de cea mai recentă versiune a fișelor tehnice ale produsului, însă acestea poate să difere în comparație cu cele ale PENETRON INTERNATIONAL LTD sau respectiv Companiile PENETRON din întreaga lume. Aceste modificări se datorează formatării textului prin diferite proceduri sau denumiri diferite ale produselor și vizează informarea optimă a consumatorilor